

Restaurátorská zpráva

Restaurování původních dveří Nemovité kulturní památky,
domu „U Salvátora“, č.p 119, 592 31,
Nové Město na Moravě



2014

Obsah:

1. Lokalizace památky
2. Údaje o památce
3. Údaje o akci
4. Popis památky
5. Restaurátorský průzkum a záměr
6. Technologická zpráva
7. Závěrečný stav

Počet stran: 17 stran

Autor fotografií: MVDR.Dan Sokolíček, MgA. Martin Jelínek

Zpracování dokumentace: MgA. Martin Jelínek

I. Lokalizace památky

1. Obec: Nové Město na Moravě
2. Okres: Žďár nad Sázavou
3. Kraj: Vysočina
4. Umístění: Vratislavovo náměstí
5. Název objektu: Dům U Salvátora
6. Rejstříkové číslo objektu: 41143/7-4277
7. Památkou od: 3.5. 1958
8. Název památky: městský dům - rodný dům dr. I. Sekaniny

1. Údaje o památce:

Autor:

Datace:

III: Údaje o akci:

Vlastník památky: MVDR. Dan Sokolíček

Objednavatel: MVDR. Dan Sokolíček

Zhotovitel: MgA. Martin Jelínek, DiS., Krásné 32, Sněžné, 59203, IC: 72466375

1. Popis Památky:

Interiérové podlahy a výplňové dveře pochází z ½ 20.století a jsou dokladem velmi kvalitní truhlářské práce včetně povrchové úpravy. Je proto nutné zachovat hmotovou a ideovou autenticitu a zákroky spojené s opravou eliminovat na nejnižší možnou míru.

1. Restaurátorský průzkum:

1. Vstupní rámové fládrované dveře s výplněmi /226x98.5cm/ vč. profilových obložek /226x14 cm/

a/ stávající stav originálu

b/ návrh řešení

c/ obrazová příloha

Ad a/

Vstupní rámové fládrované dveře s výplněmi vč. profilových obložek jsou po konstrukční stránce v pořádku. Kování je zadlabávané. Povrchová úprava fládrováním je značně opotřebena a nese známky nesourodého malířského krytu. Kliky a štítky jsou nepůvodní, jsou nahrazeny bakelitovou obdobou. Mosazné kukátko je zoxidované.

Ad b/

Povrch dveří vč. profilových obložek očistit a odmastit. Odprýskaná a odlupující se místa budou očištěna, vytmelena a vybroušena. Přetřena světlým podkladovým nátěrem a následně za pomoci fládrovacích barev doretušována. Po uschnutí bude povrch napuštěn a zafixován natónovaným šelakem. Zoxidované mosazné kukátko bude demontováno, řádně vyčištěno a navraceno zpět. Bakelitová klika vč. štítku bude nahrazena mosazným kovááním odpovídajícího typu.

Ad c/



2. Vstupní rámové fládrované dveře s výplněmi /187x103 cm/ prosklené vč. profilových výplňových obložek /187x73 cm/

a/ stávající stav originálu

b/ návrh řešení

c/ obrazová příloha

Ad a/

Vstupní rámové fládrované dveře s výplněmi vč. profilových výplňových obložek jsou po konstrukční stránce v pořádku. Kování je zadlabávané. Povrchová úprava fládrováním je značně opotřebena a nese známky nesourodého malířského krytu. Kliky a štítky jsou původní, silně zoxidované. Sklenářský tmel je nesourodý, místy nepřilnavý k podkladu. Sklo je v pořádku.

Ad b/

Povrch dveří vč. profilových výplňových obložek očistit a odmastit. Odprýskaná a odlupující se místa budou očištěna, vytmelena a vybroušena. Přetřena světlým podkladovým nátěrem a následně za pomoci fládrovacích barev doretušována. Po uschnutí bude povrch napuštěn a zafixován natónovaným šelakem. Sklenářský tmel bude doplněn ve stejném odstínu.

Ad c/



3. Interiérové rámové fládrované dveře s výplněmi /187x103 cm/ vč. profilových výplňových obložek /187x73 cm/

a/ stávající stav originálu

b/ návrh řešení

c/ obrazová příloha

Ad a/

Vstupní rámové fládrované dveře s výplněmi vč. profilových obložek jsou po konstrukční stránce v pořádku. Kování je zadlabávané. Povrchová úprava fládrováním je značně opotřebena a nese známky nesourodého malířského krytu. Obložky z místnosti s klenbou chybí. Štítky jsou původní a jsou silně zoxidované. Pár klik chybí.

Ad b/

Doplnit chybějící profilové obložky identické se zachovalými z vnější strany a opatřit shodnou povrchovou úpravou korespondující s celkem. Povrch dveří vč. profilových výplňových obložek očistit a odmastit. Odprýskaná a odlupující se místa budou očištěna, vytmelena a vybroušena. Přetřena světlým podkladovým nátěrem a následně za pomoci fládrovacích barev doretušována. Po uschnutí bude povrch napuštěn a zafixován natónovaným šelakem. Doplnit chybějící kliky korespondující se štítky.

Ad c/



4. Interiérové rámové fládrované dveře s výplněmi /222x100,5 cm/ prosklené vč. profilových výplňových obložek /222x33,5 cm/

a/ stávající stav originálu

b/ návrh řešení

c/ obrazová příloha

Ad a/

Vstupní rámové fládrované dveře s výplněmi vč. profilových obložek jsou po konstrukční stránce v pořádku. Kování je zadlabávané. Dveře jsou zatřeny novodobým nepůvodním malířským krytem/ emailová barva/ vč. skel.

Ad b/

Dveře zbavit nevhodného emailového nátěru mechanickou i chemickou cestou, přebrousit, vytmelit a nanést vhodný fládrový kryt korespondující s ostatními fládrovanými dveřmi. Fládrování bude provedeno tradiční technologií/ vytírací technikou – fládrování, žilkování, vč. lakování/. Skla, pokud se sejmutím barvy prokáže, že jsou nevhodná, budou nahrazena jinými vhodnými. V úvahu připadají tažená skla autentičtějšího vzhledu.

Ad c/



5. Interiérové rámové dvoukřídlové a fládrované dveře s výplněmi /240x129 cm/ prosklené vč. profilových výplňových obložek /233x70 cm/

a/ stávající stav originálu

b/ návrh řešení

c/ obrazová příloha

Ad a/

Vstupní rámové dvoukřídlové a fládrované dveře s výplněmi vč. profilových obložek jsou po konstrukční stránce v pořádku. Kování je zadlabávané. Dveře jsou zatřeny novodobým nepůvodním malířským krytem/ emailová barva/. Výplně dveří jsou osazeny pískovaným sklem, které zdá se být původní, ač vzhledem k nešetrnému nátěru je to z podivem. Kování, štítky a kliky jsou v pořádku. Mosazné doplňky jsou zoxidované.

Ad b/

Dveře zbavit nevhodného emailového nátěru mechanickou i chemickou cestou, přebrousit, vytmelit a nanést vhodný fládrový kryt korespondující s ostatními fládrovanými dveřmi. Fládrování bude provedeno tradiční technologií/ vytírací technikou – fládrování, žilkování, vč. lakování/. Mosazné doplňky budou demontovány, vycíděny a namontovány zpět

Ad c/



6. Interiérové rámové dvoukřídlové a fládované dveře s výplněmi /240x129 cm/ vč. profilových obložek

a/ stávající stav originálu

b/ návrh řešení

c/ obrazová příloha

Ad a/

Vstupní rámové dvoukřídlové a fládované dveře s výplněmi vč. profilových obložek jsou po konstrukční stránce v pořádku. Kování je zadlabávané. Dveře jsou zatřeny novodobým nepůvodním malířským krytem/ emailová barva/. Výplně dveří jsou osazeny pískovaným sklem, které zdá se být původní, ač vzhledem k nešetrnému nátěru je to z podivem. Kování, štítky a kliky jsou v pořádku. Mosazné doplňky jsou zoxidované.

Ad b/

Dveře zbavit nevhodného emailového nátěru mechanickou i chemickou cestou, přebrousit, vytmelit a nanést vhodný fládový kryt korespondující s ostatními fládovanými dveřmi. Fládování bude provedeno tradiční technologií/ vytírací technikou – fládování, žilkování, vč. lakování/. Mosazné doplňky budou demontovány, vycíděny a namontovány zpět

Ad c/



7.Exteriérové dvoukřídle vstupní vrata s výplněmi

a/ stávající stav originálu

b/ návrh řešení

c/ obrazová příloha

Ad a/ Vrata vykazují běžná opotřebení daná stářím. Konstrukce vrat je v pořádku. Nevhodná je zejména povrchová úprava.

Ad b/ Vrata vyspravit/ zpevnění konstrukce, tmelení povrchových defektů/. Dle domluvy se zadavatelem upravit a zpevnit konstrukci. Doplnit o zdobnější klapačku, okopovou desku, horní zdobný profilovou římsu. Zbavit nátěru a opatřit jiným vhodným ošetřujícím a konzervačním nátěrem.

Adc/



8. Interiérové dveře – vchod do sklepa

a/ stávající stav originálu

b/ návrh řešení

c/ obrazová příloha

Ad a/ Vrata vykazují běžná opotřebení daná stářím. Konstrukce vrat je v pořádku. Povrchová úprava je zcela v pořádku

Ad b/ Vrata vyspravit/ zpevnění konstrukce, tmelení povrchových defektů/. Povrch vyčistit koncetrovaným saponátovým prostředkem vulpex. Kování dodat jiné vhodnější odpovídající funkčnosti dveří. Doplnit mříž do vyříznutého okénka.

Adc/



VII. Technologická zpráva:

V procesu restaurování byly použity následující materiály:

Pigmenty- Čern kostní, siena pálená, hněd břidlicová světlá, hněd břidlicová tmavá, umbra přírodní, umbra pálená, hněd kaselská, siena přírodní, vídeňská lacca

Pojiva- voda, olej lněný, včelí vosk, lih

Laky- Šelak, Lak Syntetický

Tmel – křehový vodou ředitelný CLOU

Cídiče- silichrom, sidol, vulpex

Odrezovač bezoplachový Kittfort

Závěrečný stav:









